



הוראות יישום/שימוש:

הכנה טובה של פני השטח חיונית כדי לאפשר ספיגה מקסימלית בעץ ולפעולת ההגנה של הצבע. על פני השטח להיות נקיים מלכלוך ושומנים ו/או שאריות של צבע ישן. אם נעשה שימוש במים, יש להניח לעץ להתייבש ייבוש מלא. בדר"כ 48-72 שעות. יש להקפיד לא ליישם אם צפוי גשם ב-48 השעות לאחר מכן. עץ חדש - עץ חדש היוצא מהמפעל הוא לעיתים לח מידי, ומאופיין בשכבת ברק הנקראת "ברק מנסרה Mill Glaze" הנוצרת בתהליך ההקצעה שלו. שכבה זו הינה שכבת שמנים טבעיים בעץ, הצפים מעלה בשעת ההקצעה מהחום. לאחר ההקצעה, מתיישבים שמנים אלה על העץ ואוטמים אותו כמעט לחלוטין ומונעים משמנים וחומרי גמר לעץ לחדור אליו ולהעניק את ההגנה שהם אמורים להעניק. יש להסיר שכבה זו לפני כל צביעה או שימון של עץ חדש, ולאפשר ללחות העודפת בעץ לצאת. הפתרון המומלץ והנכון ביותר הוא לאפשר לעץ להתאקלם, ו"לפרק" באופן טבעי באקלים החיצוני את ברק המנסרה למשך 6 חודשים לפחות. בזמן זה מומלץ להשתמש בחומר מיוחד לעץ חדש כדוגמת Seasonite היודע לחדור גם לעצים חדשים ולהעניק להם את ההגנה ואיזון הלחות הדרושים בחודשים הראשונים שלו. לאחר תקופה זו העץ יהיה במצב אופטימלי לחומר גמר/צבע ו"ברק המנסרה" יעלם. במידה והבחירה היא לא להמתין זמן זה ניתן להסיר את ברק המנסרה בעזרת מסיר גימורים Wood Stripper של חברת Flood בדילול עם מים ביחס של 1:4 (1 חומר - 4 מים) ולשטוף היטב במים או לשייף באופן אחיד את העץ בנייר שיוף גס (60-80). טיפ: לבדיקה אם העץ פתוח ומוכן לחומר גמר, ניתן לטפטף כמה טיפות מים. אם אחרי 15 שניות המים חדרו לעץ, הרי שהוא פתוח ומוכן. אם המים אינם חודרים ו"מטיילים" על גבי העץ, הרי שהעץ עדיין אטום ויש צורך לפתוח אותו. עץ ישן- מומלץ לנקות ולהסיר שאריות של אבק, שמנים, תאים אפורים של העץ (עץ שהאפיר מהשמש), כתמים, לשלשת ציפורים או כל גורם מפריע אחר לחדירתו של חומר הגמר, וגם למראה של עץ נקי מתחת לחומרי גמר שקופים. ניתן לנקות את כל הלכלוכים הללו עם Wood Cleaner או Wood Stripper של חברת Flood תלוי בעוצמת הניקוי הדרושה לפי אופי הכתמים. עץ עם חומר גמר ישן- כאשר אנו מחדשים גימור ישן עם גימור השונה מזה שקיים בעץ, יש להסיר את הגימור הישן, שכן הוא ימנע מהגימור החדש לחדור ולהיצמד לעץ. ניתן להסיר את כל סוגי הגימורים עם Wood Stripper של חברת Flood או עם Dillunet של חברת Owatrol הסרת הגימור תנקה את העץ, תפתח את הנקבוביות שבו ותכין אותו לצביעה. מריחת השמן: לאחר שהעץ יבש ומוכן לחומר הגמר, יש לערבב היטב את החומר לפני ותוך כדי העבודה. אין לדלל מוצר זה. אם יש ברשותכם יותר ממיכל אחד, מומלץ לערבב ביניהם לאחידות הצבע. כסו אזורים שברצונכם להגן עליהם. יש ליישם בטמפרטורה שבין 10-27 מעלות. אין לצבוע אם צפוי גשם ב-48 שעות הקרובות. ש לצבוע לוחות שלמים בכדי למנוע "תפר" של סימני צביעה. אין להפסיק צביעה באמצע לוח או קיר במשטחים אנכיים יש לצבוע מלמעלה למטה אין ליישם בשמש ישירה יישם 2 שכבות שוות, בשיטת "רטוב על רטוב", יש לתת לשכבה הראשונה להיספג בתוך העץ (בדר"כ 20 דקות) ולאחר מכן ליישם את השכבה השנייה. אין ליישם שכבה שנייה אם השכבה הראשונה כבר התייבשה!!! יש לאפשר לשכבה השנייה לחדור לעץ, ולאחר 10-15 דקות לנגב בעזרת סמרטוט את שאריות השמן שלא חדרו לעץ. לאחר יישום בספריי, יש לעבור במברשת או רולר להחדרת החומר לעץ. יש ליישם במברשת סינטטית, רולר או ספריי איירלס) דיזה 015-019, 1500-2100 (psi בעת חידוש של צביעה ישנה של טקסטורול יש ליישם שכבה דקה ולנגב כל חומר עודף.

כוסר כיסוי 10-12 מ"ר לליטר בשכבה

מומלץ להשתמש :

שימוש חיצוני. ריהוט עץ, דקים, קירות, גגות, גדרות, דלתות, פרגולות. אין להשתמש ב-
Textrol על חומר גמר אחר. יש לנקות כל חומר גמר באחד ממסירי השמן/צבע מתוצרת
FLOOD. או Watrol

יישום בעזרת:

מברשת; רולר; פד; התזה

טמפרטורה ליישום:

35-5 מעלות צלזיוס

זמן ייבוש:

48-24 שעות

ניקוי כלים: טרפנטין מינרלי